烟煤多钱一吨

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

烟煤多钱一吨

单位重量燃料燃烧时放出的热量称为发热量，人为规定以每公斤发热量千卡的煤作为标准煤，并以此标准折算耗煤量。褐煤：多为块状，呈黑褐色，光泽暗，质地疏松；含挥发分%左右，燃点低，容易着火，燃烧时上火快，火焰大，冒黑烟；含碳量与发热量较低（因产地煤级不同，发热量差异很大），燃烧时间短，需经常加煤。烟煤：一般为粒状小块状，也有粉状的，多呈黑色而有光泽，质地细致，含挥发分%以上，燃点不太高，较易点燃；含碳量与发热量较高，燃烧时上火快，火焰长，有大量黑烟，燃烧时间较长；大多数烟煤有粘性，燃烧时易结渣。

杂质少，质地紧密，固定碳含量高，可达%以上；挥发分含量低，在%以下，燃点高，不易着火；但发热量高，刚燃烧时上火慢，火上来后比较大，火力强，火焰短，冒烟少，燃烧时间长，粘结性弱，燃烧时不易结渣。原煤是从矿井或露天矿采出没有经过加工的煤；筛选煤是原煤经过筛选加工分级，去除部分煤矸石，并根据煤的粒径大小分为大块煤中块煤小块煤和粉煤；洗选煤是原煤经过水洗加工，除去煤中大部分矿物杂质的产品。其中洗精煤灰分最低，是质量较好的煤，一般用作炼焦原料；洗中煤灰分较高，多作为电厂燃料；煤泥因粒径很细，含水分和灰分又较高，只能作为民用或一般锅炉燃料；尾矿则废弃不作商品，但有些矿区也作为劣质燃料用。烟煤胶质层指数测定包括最大胶质层厚度Y，最终收缩度X和体积变化曲线及焦块技术特征等指标，在我

国现行的以炼焦煤为主的煤分类方案中，Y值为分类指标之一。一仪器设备（应安装在专用通风柜中，前面设有上下开关式推拉门）复式胶质层测定仪：有带平衡蛇和不带平衡馆的两种类型，HMS型为后一种类型．）煤杯其规格为：外径mm；杯底内径mm；从距杯底mm处至杯口的内径为mm：从杯底到杯口的高底0mm，煤杯用5号钢制作。精度-mm，对装好煤样尚未试验的煤杯，用探针测量其纸管部位置时，指针应指在刻度尺的零点上．（）加热炉：由下上部砖垛和电热元件组成电热元件采用硅碳棒．保证按规定的“在最初0min内以/分的升温度到以后以汾的速度升至70终止"。

烟煤多少钱一吨

（）硅碳棒的规格要求（L或mm代替）电压V，电流-A；使用部分长度mm，直径mm：冷端长度mm，直径mm：灼热部分温度极限10-100。两电阻值相近的硅碳棒串联使用．（）程控仪：附有时间显示，温度显示同时控制两煤样试验，操作方便，曲线重复性好。

煤样灰分的处理：分别对待a．为确定煤炭牌号的煤样，应按分类标准规定进行减灰；b．洗选精煤质量的检查，不另减灰；c．商品煤除为确定牌号外均不减灰。（灰分太高时如＞%应减灰）煤样应封装在容器中，存于阴凉处，防止氧化从制样到测定不超过半个月，三测定准备工作测定前先清除煤杯内壁，杯底，热电偶套管及压力盘上所附的焦屑炭黑用金刚砂布（/）清除干净，打光各部件。清除煤杯底氧化层仔细地清洁沟槽凸起和凹槽，清理好各析气孔畅通．并清除热电偶管的煤粒炭黑石棉等杂物。用厚为-mm的石棉纸作两直径为mm的石棉园垫，园垫应打出电偶管的圆孔．与压力盘部件相对应。长度略大于转筒圆周长将煤杯放好杯底，并使杯底热电偶的凹槽中心与压力盘上热电偶孔中心对准：先将下部石棉垫放在杯底．并使垫上园孔对准杯底凹槽，再在杯内下部沿杯壁围上滤纸条（宽mm，长-mm）将热电偶管放入杯底凹槽，把带有香烟纸管的钢棍放好，用压板固定热电偶管和钢棍，保持垂直状态。

将克煤样缩分出每份煤样为士g，并将每份煤样分四次装入杯中，每装克之后，用金属针将煤样摊平（不要捣固）。煤样装完后，暂取下压板，放上上部石棉园垫，对准热电偶管放入压力盘，用压板固定电偶管然后将煤杯放入炉孔中。

（如纸管拨出或煤粒进入了纸管，应重新装煤样）调好探针另点，连接好电源和程控仪表，安装好记录纸，并记录转筒的转速是否正常（lmm/min)，调整活轴轴心到记录笔尖的距离为mm，加好墨水或中性笔。在测定前求出煤样的装填高度：h=H一（a+b)式中：h一煤样的装填高度，mmH一由杯底表面到杯口的煤杯全高，mma一由压力盘表面到杯口的距离，mmb一压力盘和两石棉垫的总厚度，mma的数值用钢尺（分度mm）沿煤杯周围四个点，求出

平均值．H的数值在装煤前实测（测定方法同a）。同一煤样平行测定时，装填高度允许差为lmm报告结果时应将煤样的装填高度的平均值附注于X值之后四测定步骤加热速度规定：在开始分钟内为／分升至，以后为/分的升温速度，每0分钟记录一次温度。在-间控制温差不大干，在其余时间不大于，否则作废重作，时间从0开始计算，当温度升到0时，调好笔尖开始记录，并先确定“另点线”，再将笔尖对准起点，开始绘体积曲线。一般煤样，当体积曲线开始下降后smm后开始测量胶质层上部层面，下降mm后开始测下部层面，到时停止测层面，如体积曲线呈山型或生成流动性大的胶质体时，可适当地提前停止测定．一般可在胶质最大厚度出现后，再对上下层面各测-次可停止，并立用石棉绒堵住探测孔，以免胶面体溢出。测量上部层面时，用探针通过专用小孔，当感觉到接触胶质层时，读取层面到杯底的距离，记录在“上层层面”栏内，并同时记录时间（以起计算时间，以分为单位）。钡组量上，下层面的次数，根据体积曲线，形状及胶质体的特性确定．）呈之字型或波型时，在体积曲线上升到最高点时，测量上部层面，当曲线下降到最低点时测量下部层面（但下部层面测量不应太频繁，-分测一次）当曲线起伏多时．可间隔-次起伏，在体积曲线的最高点和最低点测量上部层面，并每隔-分钟在体积曲线的最低点测量另一次下部层面。()呈山型，平滑下降型或微波型时，上部层面分钟测一次，下部层面分钟测一次，当体积曲线分段符合上述情况时，各段按对应特点方法进行测定。()当体积曲线呈平滑斜降型时汀值在以下时）胶质层上，下层面不明显，可暂停-分钟，使层面恢复以后巧分钟以上测一次上部或下部层面，并小心准确测出下部层面位置。()测定时形成流动性很大的胶质体时，下部层面测定可迟一些开始，然后每隔-分钟测量一次，到应堵孔，测量此煤时，小心带出胶质体。

()测定实验在温度为时停止，关闭电门，取下祛码，使仪器冷却，如需再次测定时，上部砖垛完全冷却至室温，才能进行。（或换另一砖垛才可进行）()在试验中，煤气大量从杯底（热侧）析出时，应向电热元件吹风防止烧杯硅碳棒．()试验胶质体溢出到压力盘上或在纸管中的胶质层面骤然高起。五曲线的加工及测定结果的确定取下记录纸，在体积曲线上方标出温度，下方标出时间，左方标出层面距杯底的距离为纵坐标，根据记录的上下层面位置和对应时间的数据，绘出“上部层面”和“下部层面”的各点，再以曲线尺连接出上，下层面曲线。胶质层最大厚度（Y）一般出现在-的范围内．取胶质层上下部层面曲线之间沿纵坐标方向的最大距离准到mm，作为胶质层最大厚度。附录焦块技术特征的鉴定（补充件）焦块技术特征的鉴别法如下：a．缝隙：缝隙的鉴定以焦块底面（加热侧）为准，一般以无缝隙少缝隙和多缝隙三种特征表示，并附以底部缝隙示意图（如图B,)无缝隙少缝隙和多缝隙是按单体焦块的块数多少区分的，单体焦块数是指由于裂缝把焦块底面划分成的区域数（如一条裂缝的一小部分不完全时，允许沿其走向延长，以清楚地区分单体焦块数，如在图B：中表示单体焦块数为，虚线表示裂缝沿走的延长线）。c．海棉体指焦块上部的蜂焦部分，分为无海棉体小泡状海绵体敞开的海绵体绽边低绽边（约占焦块全高l/以下）高绽边（约为焦块全高那以上）中等绽边（介于高，低绽边之

间）（见图B）。

标准无烟煤滤料标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选破碎筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部（CJ/T-）标准。无烟煤滤料具有以下特性：颜色：黑色含碳量：%比重：+碱水溶性：+酸水溶性：+水酸溶性：amp;lt;%硬度：摩氏硬度-度密度：磅/立方英尺粒度：-毫米无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/RM19YanMeipxiyU.html